

# Pieri® Graffistop Mono

## Traitement antigraffiti à usage unique

### Fonction

Protéger les matériaux de construction minéraux contre les graffitis de toute nature (encres, feutre, peintures en aérosol).

Respecte l'environnement : produit en émulsion aqueuse ne nécessitant aucun solvant pour l'élimination des tags.

### Mode d'action

Forme sur les supports un revêtement généralement invisible dans lequel se fixent les graffitis.

L'élimination à la vapeur (nettoyeur haute pression ou générateur de vapeur ménager) se fait par fusion du film et entraînement des résidus (ne convient donc pas pour peintures et RPE).

L'enlèvement des graffitis est donc rapide, propre et sans nuisance toxique.

L'application de Pieri® Graffistop Mono doit être renouvelée après élimination des graffitis.

Résiste aux intempéries et aux lavages à l'eau froide.

### Mise en oeuvre

- S'applique au pulvérisateur ou au rouleau sur support propre sec ou légèrement humide, en deux couches.
- Consommation : 4 à 7 m<sup>2</sup>/litre, suivant porosité du support.
- Temps de séchage entre deux couches : 2 à 4 heures à 20°C et 50% d'humidité relative.
- Temps de séchage final : 24 heures à 20°C et 50 % d'humidité relative.
- Application entre +5°C et +30°C.
- Supporte la pluie une heure environ après application.

### Caractéristiques techniques

- Liquide blanc laiteux
- Densité : 1 ± 0,02
- Viscosité : < 7 cSt  
(Coupe Iso 2431 N°3 à 20°C)
- pH : 8 ± 1
- Teneur en COV :  
(Cat A/i) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)  
Contient max. 23,3 g/l COV
- Buses Pieri® recommandées : X 5 ou X 8

### Conservation

1 an en emballage d'origine non ouvert.  
Craint le gel.

### Conditionnement

Jerrican de 5 et 22 litres.

### Sécurité

Non réglementé.  
Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine.

### Transport

Non réglementé.

### Domaines d'utilisation

- Réservé aux supports verticaux. Il convient de s'assurer que le support est compatible avec le procédé d'élimination du Pieri® Graffistop Mono.
- S'applique sur tout type de support, toutefois compte tenu de la diversité des matériaux de façade, un essai préalable est indispensable pour vérifier une éventuelle modification de couleur, en particulier sur les teintes foncées.
- Durabilité : 5 ans environ. En cas de rénovation, peut être recouvert par lui même après simple nettoyage à l'eau froide surpressée ou à l'aide d'un nettoyeur de façade selon les cas.

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France  
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.