

# Pieri® Protec Oléo

## Surprotection oléofuge pour sols béton prétraités Hydro

### Fonction

Renforcer la protection des sols béton contre les taches de toute nature : huile, graisse, aliments divers.  
Permettre une élimination rapide et simple des salissures en évitant leur incrustation dans le support.  
Limite l'adhérence des chewing-gum.

### Supports admissibles

Ceux traités par Pieri® Protec Hydro depuis plus de 24 heures.  
Le traitement oléofuge peut être partiel et réservé aux zones à risque de taches grasses.

### Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi.

S'applique au spalter ou au pulvérisateur sur sol parfaitement sec traité depuis plus de 24 heures avec Pieri® Protec Hydro. Ne pas appliquer par temps pluvieux.

- Températures limites de l'air et du support lors de l'application : + 5°C à + 35°C.
  - Consommation à prévoir : 5 à 8 m<sup>2</sup>/l ; sur les supports plus poreux ou très sollicités il est nécessaire de procéder à l'application d'une seconde couche dès séchage de la première.
- Pieri® Protec Oléo doit s'imprégner complètement, il convient donc d'éviter tout excès (dans les parties en creux en particulier).
- Entretien : nous conseillons en début de printemps un nettoyage à l'eau sous pression des zones traitées et une application en entretien d'une nouvelle couche de Pieri® Protec Oléo.
  - Nettoyage du matériel à l'eau avant séchage.

### Mode d'action

S'applique après traitement Pieri® Protec Hydro pour former une imprégnation non filmogène de grand pouvoir oléophobe. Cette protection peut s'appliquer ponctuellement sur les zones pouvant être souillées par des salissures grasses : terrasse, coin repas, barbecue, zones de stationnement.  
Ne modifie pas la teinte des bétons traités.

### Caractéristiques techniques

- Solution aqueuse transparente
- Densité : 1,00 ± 0,02
- Viscosité : < 7 cSt (Coupe Iso 2431 N°3 à 20°C)
- Teneur en COV :  
(Cat A/i) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)  
Contient max. 50 g/l COV
- Temps de séchage :  
- 3-4 heures à 20°C, 50 % d'humidité relative  
- 5-6 heures à 15°C, 50 % d'humidité relative
- Stable aux U.V.
- Buses Pieri® recommandées : X 5 ou X 8

### Conservation

1 an en emballage d'origine.

### Conditionnement

Jerrican plastique de 5 litres et 22 litres.

### Sécurité

Non réglementé.

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine.  
Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité.

### Transport

Non réglementé

Grace Produits de Construction S.A.S. - 1001, rue de Maisonneuve - 71580 Saillenard - France  
Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.